



TECNOPIU'

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA PERMANENTE PER INTERNI

Idropittura murale profumata con ottima copertura e pennellabilità. Antimuffa permanente, impedisce lo sviluppo dei microrganismi, consente una buona traspirazione. E' particolarmente indicata per cucine , bagni, bar, ristoranti, pizzerie, caseifici, salumifici, opifici alimentari in genere, locali dove si sviluppano forti emissioni di vapore.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Opaco
COMPOSIZIONE		Legante a base di resine sintetiche in emulsioni
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,65 ± 0,03 kg/litro a 20°C
VISCOSITA'	ASTM D 2196	Brookfield G. 6 vel.10 a 20° C 32.000 ± 2.000 cP
RESIDUO SECCO		66,0 ± 0,5% p/p
PRESA DI SPORCO	UNI 10792	Media
POTERE COPRENTE	UNI 11271	Buono > 96 %
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	UNI EN ISO 7783-2	Alta

Colori

Bianco.

Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo		
DILUIZIONE (in volume)		Prodotto	Acqua
	A pennello: 1° mano 2° mano	100 cc 100 cc	60-70 cc 40-50 cc

	A rullo 1° e 2° mano	100 cc	35-50 cc
RESA (per due mano)	7-8 mq / litro		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 6-7 ore		



Supporti:

Pareti rasate a stucco, intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, legno.

Preparazione del supporto:

I supporti nuovi debbono essere sani, asciutti, coesi e ben livellati. Prima della pittura, uniformare l'assorbimento del fondo con una mano di isolante, scegliendo il tipo più indicato sulla base della caratteristiche dell'intonaco.

Per i supporti già verniciati, rimuovere i residui di precedenti pitture non perfettamente ancorati, livellare, carteggiare, spolverare, isolare.

Fessurazioni ed imperfezioni dovranno essere stuccate con il nostro prodotto **Tecnostuck**.

	SUPPORTO NUOVO		SUPPORTI VECCHI O FRIABILI	
FONDO	TECNOFLEX	1 mano	TECNOFLEX	1 mano
FINITURA	TECNOPIU'	2 mani	TECNOPIU'	2 mani

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura antimuffa permanente traspirante per interni
RESIDUO SECCO	66 ± 0,5 % p / p
PESO SPECIFICO	1,65 ± 0,03 kg / litro a 20°C

Note

Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.

Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature superiori a + 5° C.

Confezioni

Secchielli in plastica lt 5 - 14

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti consigliati dalla TECNORIVEST srl.