



TECNO HOME

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

Idropittura murale con ottimo potere coprente, resistente al lavaggio. E' molto riempitiva, presenta una elevata permeabilità al vapore. E' particolarmente consigliata per ambienti interni.

Caratteristiche

ASPETTO	UNI EN ISO 2813	Opaco
COMPOSIZIONE		Legante a base di resine sintetiche in emulsione
PESO SPECIFICO	UNI EN ISO 2811-1	1,60 ± 0,03 kg/litro a 20°C
VISCOSITA'	ASTM D 2196	Brookfield G. 6 vel.10 a 20°C 32.000 ± 2.000 cP
RESIDUO SECCO		65 ± 0,5% p/p
PRESA DI SPORCO	UNI 10792	Media
POTERE COPRENTE	UNI 11271	Buono > 96%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	UNI 10560	Resistente al lavaggio
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	UNI EN ISO 7783-2	Alta

Colori

Bianco,



Modalità applicative

ATTREZZI	Pennello, rullo		
DILUIZIONE (in volume)		Prodotto	Acqua
	A pennello: 1° mano	100 cc	60-70 cc
	2° mano	100 cc	40-50 cc

	A rullo	1° e 2° mano	100 cc 35-50 cc
RESA (per due mano)	7-8 mq/litro		
ESSICCAZIONE	Tra una mano e l'altra attendere 6-7 ore		



Supporti:

Pareti rasate a stucco, intonaco civile, fibrocemento, cartongesso, legno.

Preparazione del supporto:

I supporti nuovi debbono essere sani, asciutti, coesi e ben livellati. Prima della pittura, uniformare l'assorbimento del fondo con una mano di isolante, scegliendo il tipo più indicato sulla base della caratteristiche dell'intonaco.

Per i supporti già verniciati, rimuovere i residui di precedenti pitture non perfettamente ancorati, livellare, carteggiare, spolverare, isolare.

Fessurazioni ed imperfezioni dovranno essere stuccate con il nostro prodotto **Tecnostuck**.

	SUPPORTO NUOVO		SUPPORTI VECCHI O FRIABILI	
FONDO	TECNOFLEX	1 mano	TECNOFLEX	1 mano
FINITURA	TECNO HOME	2 mano	TECNO HOME	2 mano

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura lavabile traspirante per interni.
RESIDUO SECCO	65 ± 0,5 % p / p
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0,03 kg / litro a 20°C

Note

Conservare il prodotto al riparo dal sole e dal gelo.

Per evitare difetti di filmazione, applicare con temperature superiori a + 5° C.

Confezioni

Secchielli in plastica lt 4 - 14

Le informazioni qui riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio.

Le prestazioni dei prodotti possono variare, anche sostanzialmente, in funzione delle condizioni climatiche, della natura dei supporti e dalla modifica dei sistemi di applicazione da noi consigliati.

Ai sensi del D. lgs n° 161/06, i valori COV espressi sulle confezioni, si riferiscono alle diluizioni, ai diluenti consigliati, ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate dalla TECNORIVEST srl.